

MARCOTHERM PRIMER

FIXATIV MURAL DILUABIL ÎN APĂ CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

cod 4740019

DESCRIERE

MARCOTHERM PRIMER este un izolan diluabil în apă cu o putere mare de penetrare, indicat pentru impregnarea și consolidarea suprafețelor minerale interne și externe.

Fixativ cu putere mare de acoperire specific pentru sistemul termic MARCOTHERM.

Produsul pune în evidență prezența umidității reziduale ridicate a suportului, care nu ajunge la suprafață.

Fiind formulat cu polimeri dotați cu particule extrem de mici, în prezența suprafețelor neomogene, stucaturilor, peticirilor, MARCOTHERM PRIMER uniformizează absorbția suportului, creând ancorajul ideal pentru straturile ulterioare de finisaj.

MARCOTHERM PRIMER este adecvat ca fond pentru învelișuri groase, vopsele și elemente decorative de natură minerală sau sintetică.

Colorat în mod adecvat cu ajutorul colorimetrului, MARCOTHERM PRIMER permite obținerea unor învelișuri optime în ciclurile de zugrăvire cu tonalități intense și vii.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Sistem termic cappotto Marcotherm.
- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: microemulsii cu miros redus
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,18-1,24 kg/l
- Granulometrie medie: 0.125 mm
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Sistem cappotto MARCOTHERM:

- După lipirea panourilor și netezirea ulterioară așteptați până la uscarea și maturarea completă a masei de șpaclu, în circa 10 zile în condiții optime
- Aplicați MARCOTHERM PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- Aplicați sistemul de vopsire cu produse de finisare din linia MARCOTHERM.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- În prezența mucegaiului tratați suprafața cu detergentul

COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente .

- În prezența zugrăvelilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafața cu apă multă și răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.

- La interior nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorjeliile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110 sau STUCCOFACILE 9560019; curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

-Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați MARCOTHERM PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După cel puțin 2 ore aplicați produsul de finisare.

Suprafețe din beton:

- Curățați suprafețele cu o perie și eliminați eventualele straturi de zugrăveli vechi care se exfoliază.

- În prezența mucegaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.

- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibroranforsat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie și anticarbonatare 9490120.

-Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați MARCOTHERM PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După cel puțin 2 ore aplicați produsul de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

-Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

-Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

-Unelte: pensulă, rol.

-Nr. straturi: se aplică 1-2 straturi umed pe umed.

-Diluție:

MARCOTHERM PRIMER va fi diluat cu 20 până la 30% apă, în funcție de gradul de absorbție al suportului.

-Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

-Consum indicativ: 8-10 mp/l. Se recomandă efectuarea

MARCOTHERM PRIMER

FIXATIV MURAL DILUABIL ÎN APĂ CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

cod 4740019

unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548, până la maximum 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/h: primeri fixativi (pe bază de apă): 30 g/l (2010)
MARCOTHERM PRIMER Conține max.: 30 g/l VOC

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural cu putere mare de acoperire pentru exterior/interior

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică fixativul mural pe bază de apă MARCOTHERM PRIMER cod 4740019, pe bază de microemulsie, adecvat pentru impregnarea suporturilor murale, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.