

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

FOND IZOLANT DILUABIL ÎN APĂ PENTRU SUPRAFEȚE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE DIN LEMN, INCOLOR/ALB

cod 3080001/0019

DESCRIERE

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO este un fond izolant pe bază de apă, cu efect de barieră împotriva substanțelor din lemn, precum taninul.

Creează o peliculă protectoare care împiedică apariția taninului la suprafață, blocând formarea petelor de culoare închisă inestetice.

Ușor de aplicat, șlefuire optimă și putere de uniformizare (pentru alb).

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor este indicat și pentru lemnul fără tanin, atunci când se dorește aplicarea unui finisaj transparent pastel, bogat în colorant alb, pentru a evita fenomenele naturale de îngălbenire și înroșire în timp.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe interioare și exterioare din lemn nou, vechi sau deja lăcuit. A nu se utiliza în medii interne deosebit de umede precum piscine, saune, etc.

Pentru lemnul bogat în tanin (gorun, castan, iroko, stejar) aplicați ca prim strat:

- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor, pentru finisaje diluabile în apă transparente (UNIMARC IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA, UNIMARC FINITURA LEGNO, UNIMARC VERNICE)

- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO alb, pentru finisaje diluabile în apă opace (UNIMARC SMALTO SETA/LUCIDO)

Pentru lemnul fără tanin, cu un procent scăzut (brad, pin) aplicați:

- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor, pentru finisaje diluabile în apă transparente pastel, bogate în alb (UNIMARC IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină acrilică în dispersie apoasă

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:

3080001 incolor: $1,02 \pm 0,05$ kg/l

3080019 alb: $1,37 \pm 0,05$ kg/l

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): 4-6 ore, în funcție de tipul de lemn, cantitatea aplicată și expunerea la intemperii. Umiditate ridicată și/sau temperaturile scăzute prelungesc timpul de uscare.

- Poate fi acoperit cu lacuri și smalturi diluabile în apă LINEA UNIMARC.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Șlefuiți pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- În cazul lemnului lăcuit deja eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.

- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.

- Aplicați un strat de UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.
- Șlefuiți și curățați suportul înainte de a trece la aplicarea straturilor de produs de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Support uscat, fără praf și grăsimi.

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Nr. straturi: 1

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO poate fi aplicat în două straturi, în cazul unui lemn deosebit de bogat în tanin, după eliminarea stratului de culoare închisă de pe suprafață.

- Unelte: pensulă, pistol

- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 5% apă.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ per strat, pe lemn cu o absorbție medie:

3080001 incolor: 7-10 mp/l

3080019 alb: 9-14 mp/l

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea incoloră 3080001 și albă 3080019.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. G: primer (pe bază de apă): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO Conținere max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza în locuri bine ventilate.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Fond izolant pe bază de apă pentru suprafețe interioare și

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

FOND IZOLANT DILUABIL ÎN APĂ PENTRU SUPRAFEȚE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE DIN LEMN, INCOLOR/ALB

cod 3080001/0019

exterioare de lemn.

Pe suprafețe din lemn pregătite dinainte se aplică un strat de fond izolanț UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului €
per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.