

FENICE

ÎNVELIȘ MURAL MINERAL DECORATIV PENTRU INTERIOR

seria 962

DESCRIERE

FENICE reprezintă renașterea clasicului într-o viziune modernă. Versatilitatea și facilitatea de prelucrare permit obținerea unor efecte atât clasice cât și moderne, chiar și cu nuanțe intense. Cu grad înalt de transpirabilitate caracteristica produselor minerale naturale.

INDICAȚII DE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură minerală sau sintetică, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Var stins
 - Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
 - Solvent: apă
 - Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l
 - Vâscozitatea preparatului: păstoasă
 - Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, $V=350$ g/mq în 24 h, $S_d=0,10$ pentru o grosime de 0,6 mm (valori care se referă la alb)
 - Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
- Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore (în funcție de grosimea aplicată).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușchiiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir, eliminare la polvere.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați FENICE conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- Pe suprafețe compacte puțin absorbante, este posibilă aplicarea unui strat intermediar de MARCOTHERM PRIMER Cod 4740019 pentru a îmbunătăți depunerea primului strat de FENICE.

(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Întrucât uscarea și carbonatarea produsului FENICE, ca în cazul tuturor produselor pe bază de var, sunt puternic influențate de condițiile de temperatură și umiditate, se recomandă aplicarea sa la temperaturi cuprinse între 10°C și +35°C și la o umiditate relativă a mediului de <75%.

- Dacă suportul nu necesită un fixativ, recomandă totuși umezirea acestuia, pentru ca zidul să nu absoarbă în mod excesiv apa conținută în liant.

- Unelte: drișcă inox.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi pentru pregătirea fondului.

- Diluție: pregătit pentru utilizare.

Fiind un produs de natură minerală, vâscozitatea produsului FENICE poate crește în timpul stocării; pentru a reveni la vâscozitatea inițială este suficient să agitați cu un mijloc mecanic, adăugând eventual maximum 1% apă.

Modalități de aplicare:

- Se aplică o masă de șpaclu pentru a uniformiza suportul.

- După cel puțin 6 ore aplicați un strat ulterior de produs pentru a crea grosimea adecvată.

- După cel puțin 12 ore, șlefuiți cu glaspapir suprafața pentru a elimina eventualele imperfecțiuni, eliminați praful și aplicați cantități mici de material, compactându-l și netezindu-l (cu drișca de inox) înainte de a se usca complet

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 0,8-1 kg/mp la 2 straturi. Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

FENICE

ÎNVELIȘ MURAL MINERAL DECORATIV PENTRU INTERIOR

seria 962

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)

Conținut max.: 1 g/l VOC

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Înveliș mural mineral decorativ pentru interior.

Aplicați pe suprafețe pregătite dinainte învelișul mural mineral decorativ FENICE seria 962, pe bază de var stins, în cel puțin 2 straturi.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.